

## Воск для натирки

Арт. № 2060

### Свойства

Воск для натирки BIOFA состоит из высококачественного натурального сырья, такого как, пчелиный воск и воск карнауба. Рекомендуется использовать для бани, саун, пола, мебели, внутренней отделки, игрушек, антиквариата. Обеспечивает защиту и уход за поверхностями из дерева, пробки и т.д., внутри помещения. Воск для натирки прост в применении, бесцветный, обладает способностью к диффузии и приятным, лёгким ароматом. Создаёт шелковистоматовую, антistатическую поверхность, устойчивую к нагрузкам. Жаростойкий (до 120°C). Подходит для любых необработанных, гладких или обработанных воском и маслами твёрдых и мягких сортов древесины.

### Состав

Алифатические углеводороды, пчелиный воск, карнаубский воск, микровоск, цитраль.

### Этапы применения:

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть хорошо отшлифованной, сухой (макс. влажность древесины 12%) и чистой. При необходимости следует протереть её растворителем BIOFA 0500. Требуется промежуточная шлифовка.

#### Нанесение

Воск для натирки BIOFA готов к применению. Наносится очень тонким и равномерным слоем безворсовой тканью или с помощью полировальной машины. После нанесения необходимо распределить и отполировать поверхность не допуская разводов. Для поверхностей, подверженных высоким нагрузкам, может понадобиться второй слой воска.

**Важно! Провести предварительные испытания! Во время нанесения и высыхания продукта необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха!**

Не наносить при температуре ниже 16°C!

#### Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500

#### Сушка

Высыхает через 3-6 часов, готов к полировке, нагружать с осторожностью (20°C/50-55% отн. влажность воздуха). Полная нагрузка через 24 часа.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

# Техническая инструкция

## Расход

В один слой 50-70м<sup>2</sup>/л, в два слоя 30-40м<sup>2</sup>/л.

## Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре.

## Предупреждение

Содержит цитраль. Во время работы может вызывать аллергические реакции.

## Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратится к врачу. Не вызывать рвоту. Перед применением ознакомиться с информацией на этикетке. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта! Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

## Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.